


Glasfasergeflechtschlauch mit Elastomer- und Silikonschaumbeschichtung

Isolierfähigkeit

- In einer Wärmekammer bei 200°C ist die thermische Isolierfähigkeit von der Dicke der Silikonbeschichtung abhängig. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Temperaturentwicklung, die mittels eines pyrometrischen Messfühlers im Inneren des Geflechschlauchs in Abhängigkeit von der Expositionszeit gemessen wurde.



Anwendungen



Eigenschaften

- Temperaturbereich im Dauereinsatz : von -50°C bis +200°C.
- Beständigkeit bei Spitzentemperaturen :
 - ein paar Stunden bei 250°C
 - 4 Stunden bei 300°C
 - 5 Minuten bei 400°C
- Brechpunkt : -65°C und 450°C
- Klassifizierung nach Brandklasse V0 gemäß UL 94, auf Anfrage
- Bruchbeständigkeit des Silikon : 0,7 MPa
- Dehnung bis zum Bruch des Silikon : 300 %
- Reißbeständigkeit des Silikon : 3 KN/m
- Druckbeanspruchung des Silikons : 5 N/cm²
- Sehr gute Beständigkeit gegen Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse und UV-Strahlung
- Gute Beständigkeit gegen basische oder saure wässrige Lösungen (schwach konzentriert)
- Gute Beständigkeit gegen alkalische Lösungen von Ethylenalkohol, Glycerin, Azeton, Wasserstoffperoxid bzw. Rizinusöl
- Risiko der Depolymerisation bei einem Druck von über 6 bar in einer gesättigten Wasserdampfumgebung.
- Dicht
- Sehr flexibel

Farben und Aufmachungen

- Hergestellte Durchmesser : von 8 bis 40 mm
- Dicke des Silikonschaums : variabel von 2,5 bis 15 mm, je nach gewünschtem thermischen Schutzgrad
- Standardfarbe : Schwarz
- Andere Farben : nach Anforderung
- Aufmachung : Schlauchrollen mit 25 oder 50 m